

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROPRIEDADES

FÍSICAS	Densidade (g/cm ³)	D53479	1,47
	Calor específico (cal ^o /C*g)	D53417	0,4
	Absorção de água (%)	D53715	0,07-0,4
MECÂNICAS	Resistência à Tração (Mpa)	D53455	40
	Alongamento na Ruptura (%)	D53457	60
	Módulo de Elasticidade em Tração (Mpa)	D53455	3000
	Módulo de Elasticidade em Flexão (Mpa)	D53455	2800
	Resistência ao Impacto IZOD (J/m)	D256	-
	Dureza Rockwell	D785	R93
	Coef. De Atrito de Deslize $\rho = 0,05\text{N/mm}^2$ $v = 0,6\text{m/s}$ Contra aço, temp. e retif.	-	0,28
TÉRMICAS	Ponto de Fusão (°C)	-	140
	Condutividade Térmica (W/m.K)	D52612	0,21
	Expansão Térmica Linear (10 ⁻⁵ /K)	D52328	10
	Temperatura de Uso Contínuo (°C)	-	-10 à 70
	Relação de Inflamabilidade	UL 94	-
ELÉTRICAS	Rigidez Dielétrica (KV/mm)	D53481	15-20
	Constante Dielétrica até 1KHz	D53483	3,4
	Fator de Dissipação até 1KHz	D53483	0,013
	Resistividade Volumétrica (0hm/cm A 22,8°C 50% RH (ohm/cm)	D53482	10 ¹⁶
QUÍMICAS	Resistência a ácidos fracos	D543	Boa
	Resistência a ácidos fortes	D543	Boa
	Resistência a bases fracas	D543	Boa
	Resistência a bases fortes	D543	Boa
	Resistência a solventes orgânicos	D543	Atacado por cloro